

MRAZUVDORNÉ PRÁŠKOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO, BÍLÉ NEBO ŠEDÉ BARVY, DLE ČSN 12004  
KLASIFIKOVÁNO C2TE

**POUŽITÍ:** URČENO PRO POKLÁDKU V INTERIÉRECH I EXTERIÉRECH PRO VŠECHNY TYPY KERAMICKÝCH I VYSOCE SLINUTÝCH DLAŽEB DO VELIKOSTI FORMÁTU 35X35

**PODKLAD:**

- NA VŠECHNY TRADIČNÍ CEMENTOVÉ PODKLADY DO MAXIMÁLNÍ TLOUŠTKY LEPIDLA 5 MM. ( NAD 5 MM RT 6/15)
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ, ROVNÝ, SUCHÝ A ZBAVEN PRACHU, BEZ TRHLIN A ZBYTKŮ OLEJE, VOSKU A MASTNOTY.
- PRO PODKLADY S OBSAHEM SÁDRY A ANHYDRIDOVÉ STĚRKY NUTNÉ PENETROVAT **PRIMEREM GS**.



**UPOZORNĚNÍ:**

- V PŘÍPADĚ LEPENÍ LAŽDIC S MINIMÁLNÍ NASÁKOVOSTÍ V EXTERIÉRU JE NUTNÉ MÍCHAT NAMÍSTO ZÁMĚSOVÉ VODY S **ISOFLEXEM**
- NEPOUŽÍVAT NA PODLAHOVÉ TOPENÍ ( **RT UNIVERSAL** nebo **AQUARIA+FLEX** )
- NEPOUŽÍVAT NA SKLENĚNÉ MOZAIKY ( **S9 ULTRAWHITE** nebo **AQUARIA** )
- NEPOUŽÍVAT PRO LEPENÍ NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY FASÁD ( **RT UNIVERSAL** nebo **AQUARIA+FLEX** )
- NEPOUŽÍVAT NA MONOLITICKÉ A PREFABRIKOVANÉ ŽB KONSTRUKCE ( **AQUARIA** )
- NEPOUŽÍVAT NA LEPENÍ NA SKLO, DŘEVO, ŽELEZO
- NEPOUŽÍVAT PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5°C.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ A ROZMÍCHANÉ LEPIDLO V MÍŠÍCI NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT PROCES TVRDNUTÍ LEPIDLA.

**PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:** SMÍCHAT 25 KG LEPIDLA S 6,5 LT ČISTÉ STUDENÉ VODY, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ JEŠTĚ JEDNOU PROMÍCHAT. DLAŽDICE POKLÁDEJTE NA ČERSTVĚ NATAŽENÉ LEPIDLO. V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ LEPIDLO ZAČALO SCHNOUT A VYTVOŘILO POVRCHOVÝ FILM, JE NUTNÉ PLOCHU OPĚTOVNĚ PŘESTĚRKOVAT.  
DOBA POUŽITELNOSTI NAMÍCHENÉ SMĚSI JE 30 MINUT.

**SKLADOVÁNÍ:** 12 MĚSÍCU NA SUCHÉM MÍSTĚ

**TECHNICKÉ PARAMETRY:**

- POMĚR MÍCHÁNÍ 6,5 LT / 25 KG
- TEPLOTNÍ ODOLNOST -30°C/ 90°C
- FLEXIBILITA VÝBORNÁ
- DOBA TVRDNUTÍ, POCHŮZNOST 24 HODIN
- MOŽNOST SPÁROVÁNÍ OBKLADU PO 3 - 6 HODINÁCH

SPOTŘEBA:	2,5 - 4 KG/M2
BALENÍ:	25 KG
PALETA:	1500 KG

PEVNOST SPOJE:

PO 24 HODINÁCH	1,0 N/MM2
PO 28 DNECH	1,4 N/MM2
PO CYKLECH TEPLA / MRÁZ	1,4 N/MM2