

MRAZUVDORNÉ PRÁŠKOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO BÍLÉ BARVY, DLE EN 12004 KLASIFIKOVÁNO C2TE

POUŽITÍ: URČENO PRO POKLÁDKU V INTERIÉRECH I EXTERIÉRECH KERAMICKÝCH NEBO SKLENĚNÝCH MOSAIEK

PODKLAD:

- NA VŠECHNY TRADIČNÍ CEMENTOVÉ PODKLADY DO MAX. TLOUŠTKY LEPIDLA 5 MM.
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ, ROVNÝ, SUCHÝ A ZBAVEN PRACHU, BEZ TRHLIN A ZBYTKŮ OLEJE, VOSKU A MASTNOTY.
- PRO PODKLADY S OBSAHEM SÁDRY A ANHYDRIDOVÉ STĚRKY NUTNĚ PENETROVAT **PRIMEREM GS**.
- PRO LEPENÍ NA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU např. **SCUDO**, (BAZÉNY, SPRCH.KOUTY) NUTNĚ MÍSIT 1 : 1 S **ISOFLEXEM**.



UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVAT NA PODLAHOVÉ TOPENÍ (**RT UNIVERSAL** nebo **AQUARIA+FLEX**)
- NEPOUŽÍVAT NA MONOLITICKÉ A PREFABRIKOVANÉ ŽB KONSTRUKCE (**AQUARIA**)
- NEPOUŽÍVAT NA LEPENÍ NA SKLO, DŘEVO, ŽELEZO
- NEPOUŽÍVAT PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5°C.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ A ROZMÍCHANÉ LEPIDLO V MÍSÍCÍ NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT PROCES TRVDNUTÍ LEPIDLA.



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ: SMÍCHAT 25 KG LEPIDLA S 9 LT ČISTÉ STUDENÉ VODY, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ JEŠTĚ JEDNOU PROMÍCHAT. DLAŽDICE POKLÁDEJTE NA ČERSTVĚ NATAŽENÉ LEPIDLO. V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ LEPIDLO ZAČALO SCHNOUT A VYTVOŘILO POVRCHOVÝ FILM, JE NUTNĚ PLOCHU OPĚTOVNĚ PŘESTĚRKOVAT.
DOBA POUŽITELNOSTI NAMÍCHENÉ SMĚSI JE 30 MINUT.

SKLADOVÁNÍ: 12 MĚSÍCŮ NA SUCHÉM MÍSTĚ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- POMĚR MÍCHÁNÍ 9 LT / 25 KG
- TEPLOTNÍ ODOLNOST -30°C/ 90°C
- FLEXIBILITA VÝBORNÁ
- DOBA TVRDNUTÍ, POCHÚZNOST 24 HODIN
- MOŽNOST SPÁROVÁNÍ OBKLADU PO 4 - 8 HODINÁCH

SPOTŘEBA:	2,5 - 4 KG/M2
BALENÍ:	25 KG
PALETA:	1500 KG

PEVNOST SPOJE	PO 24 HODINÁCH	1,3 N/MM2
	PO 28 DNECH	1,5 N/MM2
	PO CYKLECH TEPLO / MRÁZ	1,4 N/MM2