

MRAZUVDORNÉ PRÁŠKOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO, BÍLÉ NEBO ŠEDÉ BARVY, DLE EN 12004  
KLASIFIKOVÁNO C2TE

### POUŽITÍ:

URČENO PRO POKLÁDKU V INTERIÉRECH I  
EXTERIÉRECH PRO VŠECHNY TYPY  
KERAMICKÝCH I VYSOCE SLINUTÝCH DLAŽEB  
DO VELIKOSTI FORMÁTU 40X40 CM.

### PODKLAD:

- NA VŠECHNY TRADIČNÍ CEMENTOVÉ  
PODKLADY DO MAXIMÁLNÍ TLOUŠTKY LEPIDLA  
5 MM. (NAD 5 MM RT 6/15)
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ, ROVNÝ, SUCHÝ A  
ZBAVEN PRACHU, BEZ TRHLIN A ZBYTKŮ  
OLEJE, VOSKU A MASTNOTY.
- PRO PODKLADY S OBSAHEM SÁDRY A  
ANHYRIDOVÉ STĚRKY NUTNÉ PENETROVAT  
**PRIMEREM GS.**
- PRO LEPENÍ NA PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PRO LEPENÍ NA STAROU DLAŽBU
- PRO LEPENÍ OBKLADU NA ZATEPLOVACÍ  
SYSTÉMY FASÁD



### UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVAT NA MONOLITICKÉ A PREFABR.  
ŽB KONSTRUKCE ( **AQUARIA** )
- NEPOUŽÍVAT NA LEPENÍ NA SKLO, DŘEVO,  
ŽELEZO
- NEPOUŽÍVAT PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5°C.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ  
A ROZMÍCHANÉ LEPIDLO V MÍSÍCÍ  
NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT  
PROCES TRVDNUTÍ LEPIDLA.



### PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

SMÍCHAT 25 KG LEPIDLA S 8 LT ČISTÉ STUDENÉ VODY, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM  
MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ  
JEŠTĚ JEDNOU PROMÍCHAT. DLAŽDICE POKLÁDEJTE NA ČERSTVĚ NATAŽENÉ LEPIDLO.  
V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ LEPIDLO ZAČALO SCHNOUT A VYTVOŘILO POVRCHOVÝ FILM, JE  
NUTNÉ PLOCHU OPĚTOVNĚ PŘESTĚRKOVAT.  
DOBA POUŽITELNOSTI NAMÍCHENÉ SMĚSI JE VÍCE NEŽ 30 MINUT.

### SKLADOVÁNÍ:

12 MĚSÍCU NA SUCHÉM MÍSTĚ.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

- POMĚR MÍCHÁNÍ 8 LT / 25 KG
- TEPLOTNÍ ODOLNOST -30°C/ 90°C
- FLEXIBILITA VÝBORNÁ
- DOBA TVRDNUTÍ, POCHÚZNOST 24 HODIN
- MOŽNOST SPÁROVÁNÍ OBKLADU PO 4 - 8 HODINÁCH

SPOTŘEBA:	2,5 - 4 KG/M2
BALENÍ:	25 KG
PALETA:	1500 KG

PEVNOST SPOJE	PO 24 HODINÁCH	1,1 N/MM2
	PO 28 DNECH	1,8 N/MM2
	PO CYKLECH TEPLA / MRÁZ	1,3 N/MM2