

MRAZUVDORNÉ PRÁŠKOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO, ŠEDÉ BARVY, DLE EN 12004 KLASIFIKOVÁNO C2TE

POUŽITÍ:

URČENO PRO POKLÁDKU V INTERIÉRECH I EXTERIÉRECH PRO VŠECHNY TYPY KERAMICKÝCH I VYSOCE SLINUTÝCH DLAŽEB DO VELIKOSTI FORMÁTU 40X40 CM, KDE JE NUTNÉ POUŽÍT TLOUŠŤKU LEPIDLA VĚTŠÍ NEŽ 5MM. VHODNÉ PRO POUŽITÍ NA LEPENÍ SCHODOVÝCH STUPŇŮ A SPECIÁLNÍCH PRVKŮ NA STAVBĚ



PODKLAD:

- NA VŠECHNY TRADIČNÍ CEMENTOVÉ PODKLADY PŘI NUTNÉ TLOUŠŤCE LEPIDLA 6 - 15 MM.
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ, ROVNÝ, SUCHÝ A ZBAVEN PRACHU, BEZ TRHLIN A ZBYTKŮ OLEJE, VOSKU A MASTNOTY.
- PRO PODKLADY S OBSAHEM SÁDRY A ANHYRIDOVÉ STĚRKY NUTNÉ PENETROVAT **PRIMEREM GS**.
- PRO LEPENÍ NA PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PRO LEPENÍ NA STAROU DLAŽBU



UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVAT NA MONOLITICKÉ A PREFABR. ŽB KONSTRUKCE (**AQUARIA**)
- NEPOUŽÍVAT NA LEPENÍ NA SKLO, DŘEVO, ŽELEZO
- NEPOUŽÍVAT PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5°C.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ A ROZMÍCHANÉ LEPIDLO V MÍŠÍCÍ NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT PROCES TRVDNUTÍ LEPIDLA.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

SMÍCHAT 25 KG LEPIDLA S 7,5 LT ČISTÉ STUDENÉ VODY, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ JEŠTE JEDNOU PROMÍCHAT. DLAŽDICE POKLÁDEJTE NA ČERSTVĚ NATAŽENÉ LEPIDLO. V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ LEPIDLO ZAČALO SCHNOUT A VYTVOŘILO POVRCHOVÝ FILM, JE NUTNÉ PLOCHU OPĚTOVNĚ PŘESTĚRKOVAT.
DOBA POUŽITELNOSTI NAMÍCHENÉ SMĚSI JE VÍCE NEŽ 30 MINUT.

SKLADOVÁNÍ:

12 MĚSÍCŮ NA SUCHÉM MÍSTĚ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- POMĚR MÍCHÁNÍ 7,5 LT / 25 KG
- TEPLTNÍ ODOLNOST -30°C/ 90°C
- FLEXIBILITA VÝBORNÁ
- DOBA TVRDNUTÍ, POCHŮZNOST 24 HODIN
- MOŽNOST SPÁROVÁNÍ OBKLADU PO 4 - 8 HODINÁCH

SPOTŘEBA:	5 - 12 KG/M2
BALENÍ:	25 KG
PALETA:	1500 KG

PEVNOST SPOJE	PO 24 HODINÁCH	1,1 N/MM2
	PO 28 DNECH	2,6 N/MM2
	PO CYKLECH TEPLA / MRÁZ	1,3 N/MM2