

RYCHLESCHNOUCÍ MRAZUVDORNÉ PRÁŠKOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO ŠEDÉ BARVY, DLE EN 12004
KLASIFIKOVÁNO C2FT

POUŽITÍ:

URČENO PRO POKLÁDKU V INTERIÉRECH I EXTERIÉRECH PRO VŠECHNY TYPY KERAMICKÝCH I VYSOCE SLINUTÝCH DLAŽEB DO VELIKOSTI FORMÁTU 40X40 CM, KDE JE TŘEBA ZKRÁTIT ČAS NUTNÝ PRO BEZPEČNÉ VYTVRDNUTÍ LEPIDLA.



PODKLAD:

- NA VŠECHNY TRADIČNÍ CEMENTOVÉ PODKLADY DO MAXIMÁLNÍ TLOUŠTKY LEPIDLA 5 MM. (NAD 5 MM RT 6/15)
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ, ROVNÝ, SUCHÝ A ZBAVEN PRACHU, BEZ TRHLIN A ZBYTKŮ OLEJE, VOSKU A MASTNOTY.
- PRO PODKLADY S OBSAHEM SÁDRY A ANHYRIDOVÉ STĚRKY NUTNÉ PENETROVAT **PRIMEREM GS**.
- PRO LEPENÍ NA PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PRO LEPENÍ NA STAROU DLAŽBU
- PRO LEPENÍ OBKLADU NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY FASÁD



UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVAT NA MONOLITICKÉ A PREFABR. ŽB KONSTRUKCE (**AQUARIA**)
- NEPOUŽÍVAT NA LEPENÍ NA SKLO, DŘEVO, ŽELEZO
- NEPOUŽÍVAT PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5°C.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ A ROZMÍCHANÉ LEPIDLO V MÍSÍCI NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT PROCES TRVDNUTÍ LEPIDLA.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

SMÍCHAT 25 KG LEPIDLA S 7 LT ČISTÉ STUĐENÉ VODY, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ JEŠTE JEDNOU PROMÍCHAT. DLAŽDICE POKLÁDEJTE NA ČERSTVĚ NATAŽENÉ LEPIDLO. V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ LEPIDLO ZAČALO SCHNOUT A VYTVOŘILO POVRCHOVÝ FILM, JE NUTNÉ PLOCHU OPĚTOVNĚ PŘESTĚRKOVAT.
DOBA POUŽITELNOSTI NAMÍCHENÉ SMĚSI JE 15 - 20 MINUT.

SKLADOVÁNÍ:

12 MĚSÍCŮ NA SUCHÉM MÍSTĚ.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- POMĚR MÍCHÁNÍ 7 LT / 25 KG
- TEPLOTNÍ ODOLNOST -30°C/ 90°C
- FLEXIBILITA VÝBORNÁ
- DOBA TVRDNUTÍ, POCHŮZNOST 2 - 4 HODIN
- MOŽNOST SPÁROVÁNÍ OBKLADU PO 2 - 3 HODINÁCH

SPOTŘEBA:	2,5 - 5 KG/M2
BALENÍ:	25 KG
PALETA:	1500 KG

PEVNOST SPOJE	PO 24 HODINÁCH	1,0 N/MM2
	PO 28 DNECH	2,0 N/MM2
	PO CYKLECH TEPLA / MRÁZ	1,0 N/MM2