

FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÁ HYDROFOBNÍ A PROTIPLÍŠŇOVÁ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA PRO TLOUŠŤKU SPAR 1 AŽ 20 MM, DLE EN 13888 KLASIFIKOVÁNO CG2.

POUŽITÍ:

- VŠECHNY KERAMICKÉ TYPY DLAŽEB, GLAZOVANÉ KERAMIKY, SKLENĚNÉ MOZAIKY, MRAMORU, PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE.
- NA PLOCHÁCH, KTERÉ JSOU SILNĚ NAMÁHÁNY MECHANICKY A TEPELNĚ (FASÁDY, TERASY, BAZÉNY, VYTÁPĚNÉ PODLAHY, VEŘEJNÁ MÍSTA).
- PODLAHY A STĚNY V INTERIÉRU I EXTERIÉRU



UPOZORNĚNÍ:

- V PŘÍPADĚ EXTRÉMNĚ PORÉZNÍCH POVRCHŮ JE POTŘEBA NAPUSTIT TYTO **PRIMEREM GS** (COTTO).
- NEMÍCHAT JIŽ S ŽÁDNÝM ZUŠLECHŤOVAČEM.
- APLIKACE PŘI TEPLOTÁCH +5°C AŽ +35°C.
- NEPOUŽÍVAT PRO SPÁRY, KTERÉ MAJÍ ODOLÁVAT AGRESIVNÍM CHEMICKÝM VLIVŮM (**FUGAPOX SIGILLANTE**).



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

- SPÁRY MEZI KACHLEMI MUSÍ BÝT DOKONALE OČIŠTĚNÉ OD PRACHU A VEŠKERÝCH ZBYTKŮ LEPIDLA V CELÉ HLOUBCE.
- CHRAŇTE SPÁRY PŘED PŘÍMÍM SLUNEČNÍM SVĚTLEM PŘI APLIKACI A POČAS TVRDNUTÍ.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ A ROZMÍCHANÉ HMOTY V MÍSÍCI NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT PROCES TRVDNUTÍ.
- ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPRÁVNÁ KONZISTENCE JE NUTNÉ DO NÁDOBY NAPŘED NALÍT VODU (PŘÍP. **SIGILFLEX**) A POTOM VSYPAT PRÁŠKOVOU SMĚS.
- SMÍCHAT OBSAH PYTLE S ČISTOU STUDENENOU VODOU, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ JEŠTE JEDNOU PROMÍCHAT. POTÉ MOŽNO POUŽÍT.

SKLADOVÁNÍ:

12 MĚSÍCŮ NA SUCHÉM MÍSTĚ O TEPLOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 5°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- POMÉR MÍCHÁNÍ 1,3 LT / 5 KG
- TEPLTNÍ ODOLNOST -30°C/ +90°C
- DOBA TVRDNUTÍ 24 HODIN

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI (per ogni mm di larghezza): **SIGILCOLOR GOCCIA per fughe da 1 a 20 mm**

FORMATO PIASTRELLA	2x2	2,5x2,5	10x10	15x15	12x24	20x20	20x25	30x30	40x40	30x60
CONSUMO kg/m ²	0,26	0,21	0,17	0,15	0,14	0,11	0,10	0,08	0,06	

BARVY	11 BAREV
BALENÍ:	5 X 5 KG
PALETA:	600 KG