

FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÁ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA PRO TLOUŠŤKU SPAR 3 AŽ 15 MM, DLE EN 13888 KLASIFIKOVÁNO CG2.

POUŽITÍ:

- VŠECHNY KERAMICKÉ TYPY DLAŽEB, GLAZOVANÉ KERAMIKY, SKLENĚNÉ MOZAIKY, MRAMORU, PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE.
- PODLAHY A STĚNY V INTERIÉRU I EXTERIÉRU



UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVAT PRO SPÁRY MENŠÍ NEŽ 3 MM (**SIGILFUGA FS** NEBO **SIGILCOLOR**).
- V PŘÍPADĚ EXTRÉMNĚ PORÉZNÍCH POVRCHŮ JE POTŘEBA NAPUSTIT TYTO **PRIMEREM GS** A PŘIDAT DO ZÁMĚSOVÉ VODY **SIGILFLEX** (NAPŘ. COTTO).
- POMĚR **SIGILFLEXU** NUTNO DODRŽOVAT STÁLE STEJNÝ, JINAK HROZÍ RŮZNORODOST ODSŤÍNŮ BAREV.
- APLIKACE PŘI TEPLOTÁCH +5°C AŽ +35°C.
- NEPOUŽÍVAT PRO SPÁRY, KTERÉ MAJÍ ODOLÁVAT AGRESIVNÍM CHEMICKÝM VLIVŮM (**FUGAPOX SIGILLANTE**).



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

- SPÁRY MEZI KACHLEMI MUSÍ BÝT DOKONALE OČIŠTĚNÉ OD PRACHU A VEŠKERÝCH ZBYTKŮ LEPIDLA V CELÉ HLOUBCE.
- CHRAŇTE SPÁRY PŘED PŘÍMÍM SLUNEČNÍM SVĚTLEM PŘI APLIKACI A POČAS TVRDNUTÍ.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ A ROZMÍCHANÉ HMOTY V MÍSÍCI NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT PROCES TRVDNUTÍ.
- ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPRÁVNÁ KONZISTENCE JE NUTNÉ DO NÁDOBY NAPŘED NALÍT VODU (PŘÍP. **SIGILFLEX**) A POTOM VSYPAT PRÁŠKOVOU SMĚS.
- SMÍCHAT OBSAH PYTLÉ S ČISTOU STUDENENOU VODOU, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ JEŠTE JEDNOU PROMÍCHAT. POTÉ MOŽNO POUŽÍT.

SKLADOVÁNÍ:

12 MĚSÍCŮ NA SUCHÉM MÍSTĚ O TEPLOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 5°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- POMĚR MÍCHÁNÍ 4,25 - 5 LT / 25 KG
 - POMĚR MÍCHÁNÍ 0,85 - 1,00 LT / 5 KG
 - TEPLTNÍ ODOLNOST -30°C/ +90°C
 - DOBA TVRDNUTÍ 24 HODIN
- RŮZNÉ DÁVKOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI (per ogni mm. di larghezza): **SIGILFUGA FL per fughe da 3 a 15 mm.**

FORMATO PIASTRELLA	10x10	12x24	15x15	25x25	30x30	40x40	30x60
CONSUMO kg/mq	0,18	0,15	0,16	0,10	0,08	0,06	0,06

BARVY	4 BARVY
BALENÍ:	5 X 5 KG 25 KG
PALETA:	600 KG 1500 KG