

FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÁ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA PRO TLOUŠŤKU SPAR 1 AŽ 4 MM, DLE EN 13888 KLASIFIKOVÁNO CG2.

**POUŽITÍ:**

- VŠECHNY KERAMICKÉ TYPY DLAŽEB, GLAZOVANÉ KERAMIKY, SKLENĚNÉ MOZAIKY, MRAMORU, PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE.
- PODLAHY A STĚNY V INTERIÉRU I EXTERIÉRU



**UPOZORNĚNÍ:**

- NEPOUŽÍVAT PRO SPÁRY VĚTŠÍ NEŽ 4 MM (**SIGILFUGA FL** NEBO **SIGILCOLOR**).
- V PŘÍPADĚ EXTRÉMNĚ PORÉZNÍCH POVRCHŮ JE POTŘEBA NAPUSTIT TYTO **PRIMEREM GS** A PŘIDAT DO ZÁMĚSOVÉ VODY **SIGILFLEX** (NAPŘ. COTTO).
- POMĚR **SIGILFLEXU** NUTNO DODRŽOVAT STÁLE STEJNÝ, JINAK HROZÍ RŮZNORODOST ODSŤÍNŮ BAREV.
- APLIKACE PŘI TEPLOTÁCH +5°C AŽ +35°C.
- NEPOUŽÍVAT PRO SPÁRY, KTERÉ MAJÍ ODOLÁVAT AGRESIVNÍM CHEMICKÝM VLIVŮM (**FUGAPOX SIGILLANTE**).



**PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:**

- SPÁRY MEZI KACHLEMI MUSÍ BÝT DOKONALE OČIŠTĚNÉ OD PRACHU A VEŠKERÝCH ZBYTKŮ LEPIDLA V CELÉ HLOUBCE.
- CHRAŇTE SPÁRY PŘED PŘÍMÍM SLUNEČNÍM SVĚTLEM PŘI APLIKACI A POČAS TVRDNUTÍ.
- NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT OPĚTOVNĚ ROZŘEDĚNÉ A ROZMÍCHANÉ HMOTY V MÍSÍCI NÁDOBĚ, KDE JIŽ ZAPOČAL PROBÍHAT PROCES TRVDNUTÍ.
- ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPRÁVNÁ KONZISTENCE JE NUTNÉ DO NÁDOBY NAPŘED NALÍT VODU (PŘÍP. **SIGILFLEX**) A POTOM VSYPAT PRÁŠKOVOU SMĚS.
- SMÍCHAT OBSAH PYTLÉ S ČISTOU STUDENENOU VODOU, ROZMÍCHAT ELEKTRICKÝM MÍCHADLEM DO KONZISTENCE HOMOGENÍ PASTY. NECHAT 5 MINUT ODLEŽET A POTÉ JEŠTE JEDNOU PROMÍCHAT. POTÉ MOŽNO POUŽÍT.

**SKLADOVÁNÍ:**

12 MĚSÍCŮ NA SUCHÉM MÍSTĚ O TEPLOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 5°C.

**TECHNICKÉ PARAMETRY:**

- POMĚR MÍCHÁNÍ 6,2 LT / 20 KG
- POMĚR MÍCHÁNÍ 1,5 LT / 5 KG
- TEPLTNÍ ODOLNOST -30°C/ +90°C
- DOBA TVRDNUTÍ 24 HODIN

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI (per ogni mm. di larghezza): <b>SIGILFUGA FS per fughe da 1 a 4 mm.</b>									
FORMATO PIASTRELLA	2x2	2,5x2,5	10x10	15x15	20x20	20x25	30x30	40x40	30x60
CONSUMO kg/m <sup>2</sup>	0,26	0,21	0,17	0,15	0,11	0,10	0,08	0,06	0,06

BARVY	7 BAREV
BALENÍ:	5 X 5 KG      20 KG
PALETA:	600 KG      1200 KG